



### Caractéristiques

Classement des assureurs français (APSAD)	Matériau dur
Masse volumique nominale ( ± 15 %)	± 500 kg/m <sup>3</sup>
Coefficient de conductivité thermique (λ à 20 °C)	0,090 W/m.K
pH de l'eau au contact du matériau	Légèrement basique
Degré d'acidité (pH)	± 9
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	± 3,2
Humidité relative à l'air libre	3 à 5 %
Tolérance sur largeur et longueur des plaques	± 3 mm
Tolérance sur épaisseur des plaques	± 0,5 mm
Insectes nuisibles	Aucune attaque
Usinabilité	Excellente

Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.

Épaisseurs des plaques PROMATECT®-L500 en mm	Poids des plaques en kg/m <sup>2</sup>	
	À l'état sec	20 °C et 65 % HR
20	10	10,5
25	12,5	13,1
30	15	15,8
35	17,5	18,4
40	20	21
50	25	26,3
60	30	31,5

### Applications

Plafonds et écrans horizontaux  
Protection de structures en acier  
Conduits de ventilation et désenfumage  
Protection d'armatures collées en carbone  
Encoffrements continus  
Protection de chemins de câbles



### Description du produit

Plaque silico-calcaire autoclavée incombustible  
Imputrescible

### Dimensions

1 200 x 2 500 mm (épaisseurs 20, 25, 30, 35, 40, 50 et 60 mm)

### Transport et stockage

Transporter et stocker sur une surface plane et protéger par bâche.

Stocker, de préférence, dans un endroit couvert et ventilé.  
Manutention des plaques sur le chant.

### Mise en œuvre

Les plaques PROMATECT®-L500 peuvent être travaillées au moyen de l'outillage à bois classique.

Pour un travail continu, il y a lieu d'utiliser des machines à disque carbure ou diamant.

L'aspiration de la poussière est obligatoire.

### Pré-traitement

Pour les finitions, le matériau étant poreux et alcalin, il est conseillé d'appliquer une couche primaire pour neutraliser l'alcali, durcir la surface et fixer les poussières.

### Finition

Les plaques PROMATECT®-L500 peuvent être jointoyées au moyen de PROMACOL®-S. Dans le cadre d'une finition homogène, nous vous conseillons d'appliquer une toile de verre avant mise en peinture.

Les plaques PROMATECT®-L500 peuvent être peintes suivant les méthodes traditionnelles. Le choix du type de peinture dépend de l'application et du type de finition souhaité.

### Précautions d'emploi

Lors de l'usinage du produit, ne pas respirer la poussière et respecter les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail pour la poussière totale et respirable. Porter des lunettes de protection et éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Utiliser des outils avec système d'évacuation des poussières. Dans un espace mal ventilé, utiliser un équipement respiratoire approprié pour éviter tout effet sur la santé. Pour plus d'informations, consulter l'information de sécurité.

### Environnement et sécurité

Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) bientôt disponible (en cours de renouvellement).  
Information de sécurité disponible sur demande.

Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur).